試 験 結 果 報 告 書

ポリウレアジャパン株式会社　殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部
支部長 山田 卓司
〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町三丁目20番3

支部長	担当者
	上地

依頼No.２０５４８４

報告日：２０２０年 ７ 月 ８ 日

品　名	ポリウレアジャパン　ＰＪ－００６　スプレー工法	試料受付日	２０２０年 ５ 月２１日
		試料採取日	２０２０年 ５ 月１４日
		試料採取場所	送付 (奈良県天理市富堂町１４３－５)
		採取立会者	ポリウレアジャパン㈱ 代表取締役　大井　高三
製造者	ポリウレアジャパン株式会社	試料数量	塗装済み試験片　２枚

試験項目	結果	規格 ＪＷＷＡ Ｋ １４３：２０１７ 水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法 附属書Ｃ(規定)浸出性及び浸出試験方法
浸出性		
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	０．００１未満	シアンの量に関して ０．００１以下
ホルムアルデヒド mg/L	０．０１５	０．００８以下
非イオン界面活性剤 mg/L	０．２４	０．００５以下
フェノール類 mg/L	０．０００２９	フェノールの量に換算して ０．０００５以下
１，４ジオキサン mg/L	０．００５未満	０．００５以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	０．６	０．５以下
アルミニウム及びその化合物 mg/L	０．０２未満	アルミニウムの量に関して ０．０２以下
味	測定不能	異常でないこと
臭　気	異常あり（薬品臭）	異常でないこと
色　度 度	０．５未満	０．５以下
濁　度 度	０．２未満	０．２以下
エピクロロヒドリン mg/L	０．００１未満	０．０１以下
アミン類 mg/L	０．０１未満	トリエチレンテトラミンとして ０．０１以下
トルエン mg/L	０．００１未満	０．２以下
キシレン mg/L	０．００１未満	０．４以下
残留塩素の減量 mg/L	０．１未満	０．７以下

以　上

・転載又は一部分を複製する場合は、事前に当協会の承諾を受けて下さい。