



# 試験結果報告書



ポリウレアジャパン株式会社 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部  
支部長 山田一卓司  
〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町1丁目20番3

依頼No. 205483

報告日：2020年9月16日

支部長	担当者

品名	PJ-006 スプレー工法	試料受付日	2020年5月21日
		試料採取日	2020年5月14日
		試料採取場所	送付 〔奈良県天理市富堂町 143-5〕
製造者	ポリウレアジャパン株式会社	試料数量	塗装済み試験片一式
試験項目		結果	試験方法
			JWWA K 143:2017 「水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料」
塗膜の品質	外観	しわ・たるみ・割れ・へこみがない。	しわ・たるみ・割れ・へこみがない。
	付着強さ N/mm <sup>2</sup>	標準状態 3.5 吸水状態 1.6	標準状態 1.5 以上 吸水状態 1.2 以上
	耐衝撃性	割れ・剥がれない。	割れ・剥がれない。
	耐アルカリ性	膨れ・割れ・剥がれない。	膨れ・割れ・剥がれない。
	透水性 g	透水量 0.0	透水量 0.2 以下
	塩化物イオン透過度 mg/cm <sup>2</sup> ・日	定量下限( $0.7 \times 10^{-3}$ )以下	$1.0 \times 10^{-3}$ 以下
	低温・高温繰返し	割れ・剥がれない。	割れ・剥がれない。

以下余白