

## PJ-006 弾性防水ポリウレア材

単独で使用されるか、他の材料とあわせてセメントや他の基材の表面における防水塗装、裏地、耐熱媒体として用いられます。異なる厚さの硬化塗膜に形成できるだけでなく様々な場面に応用でき、適切に基材を処理することができます。湿気、湿度の影響を受けにくく、劣悪な環境条件の下でも使用することができます。

きわめて早い反応速度を持ち、一度のスプレーで厚さ数十ミリメートルまで施工でき、塗装面は均等かつ美しいため、高級な建築物の防水や工業工場施設、冷蔵庫の断熱材、ダム、橋梁、トンネル、地下工程、排水、汚水処理プールの防水、水族館、プール内部の装飾などの分野で使用できます。

眩量や反射防止が必要な場合、その早い反応速度を利用して、スプレー後直接その表面を全体的に粒状化させ『あばた』層を作ることができます。

製品の特徴	
硬化速度が早く、立体面、突出面に連続して吹きつけても流れ落ちない。	
優れた物理性能を持ち、各種基材に対し優良な付着力を持つ。	
湿気、湿度の影響を受けにくく、熱的安定性が良好である。	
揮発性有機物を含まず非汚染的で環境に優しい。	
伸縮性に富み、温度差にさらされてもひび割れが起きない。	
優れた防食性、防滑性、防滲性、耐摩耗性を持つ。	
吹き付け後は継ぎ目が無く、外見は滑らかかつ艶やかである。	
人の手で粒状化して『あばた』層を作ることができ、反射防止の効果が得られる。	

製品スペック		製品スペック	
揮発性有機物(VOC)	0	付着力(金属基材, 引張試験法)	≥ 3.0 MPa
凝固時間	11秒	引火温度	> 100℃
伸縮強度	≥ 16 MPa	不浸透性(0.3MPa/30min)	不浸透
断裂伸長率	≥ 400 %	混合比(体積比)	1 : 1
引裂強度	≥ 55 N/mm	着色	可能
硬度(ショアA)	≥ 80	密度(g/cm <sup>3</sup> )	≥ 0.95~1.05
耐摩耗性(アクロン法)	≤ 0.35 cm <sup>3</sup> /1.61km		

施工ポイント	
乾燥時間(25±2℃)	1分以内に表面が乾き、10分で歩行可能な強度となる。
厚み	2~3mm(顧客の要望に応じて決定)
塗装間隔	最短時間は限定されず、最長時間は3時間をこえないものとする。

製品仕様	Aグループ (イソシアネート類)	220kg
	Bグループ (アミン類)	200kg
保管と運搬	風通しのよい乾燥した冷暗所に保存し、雨や湿気、直射日光、火の元から隔絶させ、熱源から遠ざけ、保存温度は0~40℃とする	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 施工対象物の温度は露点温度3℃以上であること</li> <li>○ 開封後未使用のAグループは窒素を充填したのち密封保存すること</li> <li>○ 施工前に十分に攪拌し均等にならしておくこと(とくにBグループ)</li> <li>○ 密閉空間で施工を行なう際は良好な通気性を確保しておくこと</li> <li>○ いかなる希釈材の使用も禁ずる</li> <li>○ 未開封の場合保存期間は生産年月日から12ヶ月とする。</li> </ul>	

このカタログの記載内容は2019年1月現在のものです。製品改良のためにことわりなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。